

Magnetický samolepiaci pásik



Vlastnosti a výhody

- Umiestňuje sa na akýkoľvek oceľový povrch •
- Robí čokoľvek magnetické
- Dostupné štyri šírky
- Nevyžaduje sa žiadne vŕtanie
- Hrúbka 1,5 mm

Špecifikácia materiálu

Magnetický materiál

Flexibilná magnetická extrúzia obsahujúca ferit strontnatý v spojive zo syntetickej gumy a magnetizovaný multipól na jednej strane.

Samolepiace upevnenie

Polyetylénová zosieťovaná pena s uzavretými bunkami (20, 25 a 50 mm)
 Teplotný rozsah: -40° C až 90° C (pri aplikácii pri teplote okolia)

Polyesterová páska (13 mm)

Teplotná odolnosť: -30o C až 175o C (pri aplikácii pri teplote okolia)

Parameter	Špecifikácia	Testovacia metóda
Hrúbka	1,5 mm ± 5 %	
Pružnosť bez praskania	tŕň 12 mm	@20 °C
Magnetické vyrovnanie	180°	
Magnetický ťah 10 mm	Gramáž 65g/cm	Max
Magnetický ťah 20 mm	Gramáž 115 g/cm	Max
Magnetický ťah 25 mm	Gramáž 140 g/cm	Max
Magnetický ťah 50 mm	Gramáž 260g/cm	Max
Rozsah teplôt	-30 °C až 75 °C	+50°C (dochádza k magnetickým stratám)

Typ lepidla	Modifikovaný akryl	Obe tváre
Hrúbka pásky (bez podšívky)	1,0 mm	
Farba/hodnota uvoľňovacej vložky	Modrý film, 10n/m	
Hustota peny	67 kg M3	
Prínavosť pri odlupovaní pri 23° C	22n/25 mm	Na roztrhnutie peny
Prínavosť pri odlupovaní pri 70 ° C	14n/25 mm	Na roztrhnutie peny
Strihanie pri 23° C	400+ hodín	1 kg na 25 mm2
Odolnosť proti starnutiu a UV žiareniu	Skvelé a dobré	
Čas použiteľnosti	2 roky	@20 °C, 65 % RH

Typ lepidla	Modifikovaný akryl	Obe tváre
Hrúbka pásky (bez podšívky)	0,22 mm	
Farba/hodnota uvoľňovacej vložky	Silikonizovaný červený film	Hrúbka 0,075 mm
Prínavosť pri 70° C	20n/20 mm	
Strihanie pri 23° C	580 n/cm2	Test NITTO 73A
Odolnosť proti starnutiu a UV žiareniu	Dobré a dobré	
Čas použiteľnosti	2,8 roka	@20 °C, 70 % RH