



Priehľadné vrecká na dokumenty

Priemyselná sila



Magnetické upevnenie




Samolepiace upevnenie



Klip-on upevnenie

Akceptuje maximálny priemer 8 mm



Upevnenie na viazanie

Zaistuje okolo maximálneho priemeru 60 mm

Vlastnosti a výhody

- Vrecká na dokumenty priemyselnej kvality so silnými zvaranými okrajmi
- Hodí sa na vložky A3, A4, A5, A6 a A7
- Dostupné v 4 upevneniach – magnetický, samolepiaci, klipsový a pripínací
- Vertikálne a horizontálne formáty

Lepiace vrecká sú dodávané s agresívnou lepiacou páskou pozdĺž horného a spodného okraja (vrecko A7 má pásku iba pozdĺž horného okraja) pre trvalé upevnenie. Magnetické vrecká sú dodávané s magnetickým pásikom pozdĺž hornej časti, takže ich možno v prípade potreby jednoducho zdvihnúť a premiestniť.



Špecifikácia materiálu

PVC vrecko

Transparentné – odolné voči UV žiareniu Dlhodobé používanie pri vysokých teplotách môže viesť k deformácii. Dlhodobé používanie pri nízkych teplotách môže viesť k krehkosti.

Magnetický pásik

Magnetická extrúzia na báze stroncia, šírka 20 mm.

Lepiaci pásik

Páska na báze polyesteru s akrylovým lepidlom. Teplotný rozsah -40°C až +160°C, krátkodobý až +180°C.

Špecifická váha	1,29 g/cm3	DIN53479
Predĺženie pri pretrhnutí N/mm2	Dĺžka 31, šírka 28	DIN53455
% predĺženie	270 dĺžka a šírka	DIN53455
Tvrdosť Shore	97A, 55D	DIN53505/10 sek
Zmršťovanie	1,5 %	10 minút pri 80 ° C
Teplotná odolnosť	-5° C až +30° C	DIN53372
Odolnosť proti nárazu	30 KV/mm	DIN53481
Absorpcia vody	0,4 %	DIN53495
Dielektrická postava	3,7 pri 100 Hz, 3,4 pri 10 kHz	DIN53483
Dielektrický stratový faktor	6,3 pri 100 Hz, 5,2 pri 10 kHz	DIN53483

Hrúbka magnetického vytlačania	1,5 mm
Jedna strana viacnásobne magnetizovaná	Mag A alebo Mag B
Magnetický ťah	54 g/cm2
Teplotná odolnosť	-30°C až +55°C
Dochádza k magnetickej strate	Nad 50°C
BH (max.)	0,6-0,8 MGOe