

Bay Markers



Vlastnosti a výhody

- Jasná identifikácia, ktorú je možné opraviť resp. premiestnené v priebehu niekoľkých sekúnd
- Dostupné v jedno- alebo dvojčíferných značkách
- Nevyžaduje sa žiadne vŕtanie
- Magnetické alebo samolepiace upevnenie

Pre dobre viditeľné značenie polí alebo uličiek možno tieto pevné, tvarované hliníkové profily jednoducho pridať na oceľové regály s magnetickým upevnením alebo na akékoľvek iné materiály so samolepiacim pásikom. S veľkosťami pre jednoduché alebo dvojité znaky z radu F8 je možné použiť čísla alebo písmená na obe strany.

Špecifikácia materiálu

Materiál

Zliatina hliníka 1050A

Samolepiace upevnenie

Teplotná odolnosť: -30°C až 175°C (pri aplikácii pri teplote okolia)

Test závesnej peny...> 24h, Priľnavosť (cN/20mm) 2000...2B oceľ, 2000...PC, PVC, PMMA, 1800...PET, 1600...PP

Magnetické upevnenie

Izotropná magnetická flexibilná extrúzia (prispôsobené póly) pozostávajúca z feritu stroncia v spojení so syntetickou gumou a zmagnetizovaného viacpólového na jednej strane. Flexibilita: Pri 20 °C môže byť zakrivená na polomer 25 mm bez praskania. Teplotný rozsah: -30°C až 55°C (nad 50°C dochádza k magnetickým stratám).

Parameter	Špecifikácia	Testovacia metóda
Hliníková zliatina	0,4 % železa, 0,25 % kremíka	BS EN 573-3
	0,07 % zinok, 0,2 % ostatné kovy	
Temper	H14 sa valil na polovicu tvrdo	
Hustota	2,71 g/cm ³	
Bod topenia	650 °C	
Pevnosť v ťahu	105 = 145 MPa	BS EN 485-2

Typ lepidla	Modifikovaný akryl	
Hrúbka pásky (bez podšívky)	0,220 mm	NITTO 01B
Typ/farba uvoľňovacej vložky	Silikonizovaný hnedý papier	
Hrúbka uvoľňovacej vložky/hmotnosť	0,075 mm – 85 g/m ²	NITTO 01G-058
Typ nosiča	Polyester	
Uvoľnite silu	10cN/50 mm	NITTO 35A
Hodnota uvoľnenia	40cN/50mm	NITTO 37A
Priľnavosť k nehrdzavejúcej oceli	2000 cN/20 mm	NITTO 15A
Súdržnosť do BA	1 mm	NITTO 62A
nožnice (BA oceľ)	580 N/cm ²	NITTO 73A