



Rewmar Flexyfix

Ideálne na upevňovanie GRP dosiek, nášľapných plôch a hrán

- Flexyfix je rýchlo vytvrdzujúce, elastické lepidlo, bez obsahu rozpúšťadiel a vody, pripravené na priame použitie a je zvlášť vhodné na lepenie podlahových doplnkov v aplikáciách, kde je potrebné rýchle tuhnutie.
- Schodiskové hrany je možné pripevniť bez potreby mechanického upevnenia. (Ak je podklad stabilný a pevný a je na ňom nanesené dostatočné množstvo lepidla.)
- Flexyfix sa môže používať na všetky čisté, stabilné a bezprašné povrchy.
- Je vhodný na porézny aj neporézny povrch.
- Ľahká aplikácia.
- Vysoká konečná pevnosť spoja (v súlade s DIN 281).

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
PU45FF	290 ml zásobník	biela	0.517

Technická špecifikácia

Materiál	MS Polymér
Min. Prevádzková teplota	-40°C
Max. Prevádzková teplota	+90°C
UV odolnosť	Áno
Inštalčná metóda	Lepidlo by sa malo nanášať pomocou tesniacej pištole v pomere 18: 1
Metóda čistenia	Rewmar utierky ihneď po aplikácii. Nádrie je možné pred vytvrdnením očistiť obrúskami Rewmar alebo mechanicky po vytvrdnení
Krajina pôvodu	UK
Pevnosť v ťahu	> 3,5N/mm ²
Odolnosť v ťahu	>200%
Poznámky	Tento výrobok nie je vhodný na použitie na

	polypropylén, teflón, bitúmen alebo asfalt
Čas použiteľnosti	12 mesiacov v neotvorenom obale na chladnom a suchom mieste pri teplotách od +5°C do +25°C.
Príprava povrchu	Pred nanášaním sa uistite, že sú všetky povrchy čisté a zbavené prachu. Nie je potrebné zabezpečiť, aby boli povrchy suché, pretože toto lepidlo bude fungovať aj vo vlhkých podmienkach, vrátane pod vodou.
Systém vytvrdzovania	Vytvrdzovanie vlhkosťou
Konzistencia	Pasta
Merná hmotnosť (g / cm³)	Približne 1,5g/mL
Otvorený čas pri 21 ° C a 50% relatívnej vlhkosti	Približne. 5 minút (Môže sa líšiť v závislosti od vonkajších vplyvov - ako je teplota, vlhkosť, podklad atď.)
Nastavené na nosnosť	Približne. 30 minút (Môže sa líšiť v závislosti od vonkajších vplyvov - ako je teplota, vlhkosť, podklad atď.)
Celkový obsah pevných látok	100% (bez obsahu rozpúšťadiel)
Miera aplikácie	Ako lepidlo približne 1,5 m² (Ak sa nanáša v 10 mm bodkách, v 300 mm stredoch iba na jeden povrch.)

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeeurope.sk

www.cobaeeurope.com/sk/